



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

EGALTEX P

Ugualizzante ritardante nella tintura con coloranti al tino e diretti. Adatto nella stampa per effetti mezza tinta sotto stampe con coloranti al tino e nei trattamenti di scarica .

Caratteristiche chimiche : prodotto di condensazione basico oligomero

Aspetto : liquido di colore ambrato , poco viscoso

Carica ionica : non ionogeno

pH sol. 1:10 : sup. a 8

Solubilità : è diluibile in ogni proporzione in acqua depurata fredda

Compatibilità : è compatibile con tensioattivi di qualunque carica ionica

Stabilità : resiste agli acidi, alcali ed elettroliti alle consuete dosi di impiego, nel campo tessile

Potere schiumogeno : praticamente nullo

Aggiunta ai bagni : aggiunto ai bagni di trattamento soltanto dopo l'alcali

Dosi di impiego : come ugualizzante nella tintura al tino, dipende dalla concentrazione del colorante usato e dalla affinità, come leuco, alla fibra. Mediamente si usa :

da 0,5 a 1 gr/l di **Egaltex P** per un R.B. = 1:10 e in proporzione per altri R.B. Per col. praticamente difficili e per fibre di elevata affinità, la dose aumenta sino a 1,5-2 gr/l

Egaltex P viene usato anche per riprendere tinture maltinte.

Nel tino cieco se ne aggiungono da 1 a 2 gr/l **Egaltex P** non si usa con coloranti del metodo IK e neppure con i col. di natura Indigoide.

Come ugualizzante nella tintura con col. Diretti se ne impiega da 0,3 a 0,5 gr/l.

In Stampa = da 50 a 100 gr/kg di pasta da stampa, per gli effetti di mezza tinta soprattutto sotto stampe al tino.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.
Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com