



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità  
certificato secondo la UNI EN ISO  
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964  
Cod.Fisc. 02639210158  
c.c.i.a. Milano n. 927455  
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

## GAMMAFIX TN CONC.

Il **Gammafix TN Conc.** è un prodotto di post-trattamento per migliorare le solidità ai trattamenti umidi di tinture e stampe con coloranti Reattivi e Diretti su fibre cellulosiche naturali e rigenerate.

Caratteristiche chimico fisiche :	liquido di colore ambrato composto di poliammonio cationico
Carattere ionico :	5-6
pH sol. 1:10 :	1,19
Peso specifico a 20 °C. :	

Stabilità : il **Gammafix TN Conc.** è stabile alla durezza dell'acqua, agli elettroliti, agli acidi e agli alcali nelle normali concentrazioni d'uso nel campo tessile. Il prodotto è sensibile al gelo e a temperature superiori ai 40°C. In quelle condizioni il prodotto può alterarsi in modo permanente.

Proprietà : il **Gammafix TN Conc.** migliora le solidità al lavaggio a 40°C e a 60°C con i coloranti diretti e reattivi; migliora le solidità all'acqua, ai sudori e all'acqua di mare; influenza solo minimamente la tonalità e la solidità alla luce non pregiudica la reimpibenza, la cucibilità e la mano; infine il prodotto non contiene formaldeide.

Solubilità : in acqua fredda in qualsiasi concentrazione

Applicazione : le tinture o le stampe devono essere ben lavate ed esenti da prodotti anionattivi, prima di usare il **Gammafix TN Conc.**

Dose : 2 % a pH ca. 5-7 per 20-30' a 20-40°C.

Nell'applicazione al foulard, è necessario disporre di una vaschetta piccola per rinnovare velocemente il bagno.

Cationizzazione:

su cotone 2% del prodotto a 80°C per 20' pH 5 – 6.

su lana 2% del prodotto a 80°C per 20' a pH 7.

Scarica del prodotto : 4-5 gr/l Gamma Plus a pH 4-4,5 per 30-40' a 98°C. Seguono lavaggi caldi e freddi. Qualora si volesse scaricare anche la tinta, si propone : tino cieco in presenza di 3-5gr/l di Gamol Plus a 80°C per 30-45'. Seguono lavaggi freddi e post trattamento con 4-5gr/l Gamol Plus a pH 4-4,5 per 30' a 98°C. Lavare poi a caldo e a freddo.



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)

Sistema di gestione qualità  
certificato secondo la UNI EN ISO  
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964  
Cod.Fisc. 02639210158  
c.c.i.a. Milano n. 927455  
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.  
Per informazioni : **e-mail** [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)