

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

MICROEMULSIONE LR 50 AMMORBIDENTE SILICONICO PER TESSUTI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto :	Microemulsione trasparente
Contenuto di sostanza attiva	50% ± 1
Natura ionica	non ionico, ma sostanza attiva con caratteri cationici
pH	7 - 9

MICROEMULSIONE LR 50 è un ammorbidente siliconico per tessuti dal tatto pieno, dolce, morbido e scivoloso. Ha un effetto permanente e viene impiegato a livello industriale negli impianti di finissaggio tessile. E' stato prodotto con la tecnica della microemulsione per garantire una elevata stabilità alla diluizione, una ottima ed omogenea dimensione micellare, una buona stabilità del prodotto in ambienti a pH acido.

MICROEMULSIONE LR 50 in virtù della ridotta dimensione micellare della microemulsione penetra in profondità tra le fibre e, con l'asciugatura, forma un rigonfiamento all'interno e all'esterno della fibra aumentando il volume del tessuto e rendendo il tatto piacevole, morbido e delicato.

MICROEMULSIONE LR 50 è una microemulsione di uno speciale silicone a bassa aminoreattività di nuova generazione che non da alcun problema di ingiallimento sui tessuti ed è efficace su molti tipi di fibre compreso il cotone 100%, cotone poliestere e fibre sintetiche.

DOSAGGI:

MICROEMULSIONE LR 50 può essere applicato con procedimento ad immersione o ad estrazione. Per impregnazione usare 5 – 40 gr/lt. Grazie alla sua elevata stabilità alle diluizioni può essere utilizzato in tutti gli impianti di finissaggio tessile.

E' consigliabile che la diluizione avvenga al momento dell'uso e si raccomanda di diluire il prodotto solo in quantità sufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

STABILITA' E STOCCAGGIO:

MICROEMULSIONE LR 50 deve essere utilizzato entro 9 mesi per poter contare sulla massima efficienza.

Conservare tra i + 5 e i + 30°C in fusti ben chiusi e possibilmente pieni. Non lasciare per molto tempo il prodotto in fusti quasi vuoti. In questo caso è bene travasare il contenuto residuo in contenitori più piccoli.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Sistema di gestione qualità
certificato secondo la UNI EN ISO
9001:2015 da Certiquality.

p.IVA 00736390964
Cod.Fisc. 02639210158
c.c.i.a. Milano n. 927455
Codice APP/ISS azienda 00736390964



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.
Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com