



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMA 1545/D

Fissatore speciale della tintura indaco su fibre cellulosiche, consigliato per ottenere effetti speciali su capi confezionati di cotone e viscosa.

Composizione chimica	soluzione acquosa di prodotto legante a base di poliammina
Aspetto a 20°C	liquido giallo/bruno
Carattere ionico	Cationico
Densità	1,04 g/cm <sup>3</sup>
pH	3
Solubilità in acqua	completa
Stabilità al magazzinaggio	Almeno 6 mesi negli imballi originali a 20°C. Teme il gelo
Proprietà	Permette di ottenere una superiore solidità allo sfregamento a umido di 1-2 punti su fibre tinte con coloranti indanthren, indaco e zolfo. Ha una buona sostantività verso le fibre causa del carattere cationico. Stabile nei processi di decoloritura con Laccase; non è stabile nella decoloritura con ipoclorito di sodio.
Applicazioni	Il materiale da trattare deve essere ben lavato ed esente da sali e tensioattivi. <b>Gamma 1545/D</b> può essere applicato sia a foulard che a esaurimento come segue:  ESAURIMENTO 2-4% R.B. 1/5 -1/10 30°C per 4-6 minuti pH 6-6,5 poi 60°C 10 minuti A FOULARD fino a 50 g/l asciugando a 110-150°C  Utilizzato anche in CAPO :se si desidera ottenere una maggiore solidità è possibile asciugare i capi prima di iniziare il processo di Stone Washed. Quando sono richiesti effetti chiaro-scuri, si bagna il capo a chiazze, o secondo il disegno voluto con una soluzione composta da: 500 gr. di <b>Gamma 1545/D</b> 500 gr. di Acqua



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Quindi si asciuga bene in Tumbler e poi si prosegue per ultimare l'operazione di Stone Washed enzimatico e pietra pomice, quindi si pulisce bene il capo con 2% di detergente, ottenendo così un contrasto molto bello.

Il **Gamma 1545/D** consente di realizzare ottimi effetti chiaro-scuri. Spruzzando il **Gamma 1545/D** sul capo pronto tinta, asciugare a 90-100°C per 2-3 minuti e tingere con i coloranti diretti o reattivi adatti per ottenere il colore finale desiderato.

Ricetta consigliata per lo spruzzo:

<b>Gamma 1545/D</b>	500
Gammaprint 2M	500

disperdere bene. Spruzzare e asciugare.

Ricetta consigliata per la stampa:

<b>Gamma 1545/D</b>	300
Gammaprint 2M	700

stampare ed asciugare. Procedere alla tintura con coloranti diretti o reattivi.

Keywords: fissatore, indaco, zolfo, tino, indanthren

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)