



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMA 205A

Prodotto per applicazioni a spruzzo e spalmatura su fibre naturali e sintetiche.

Proprietà : conferisce mano "naturale" e tatto "liscio" agli articoli trattati. Gli effetti ottenuti hanno buona solidità ai lavaggi. Applicabile in combinazione con prodotti non ionogeni e cationici e con pigmenti cationici. Non è necessario il coimpiego di reticolanti. Estremamente facile da utilizzare. Non applicabile mediante impregnazione a foulard. Il prodotto dopo applicazione e successiva reticolazione è tingibile con coloranti acidi e premetallizzati; in tal modo si possono ottenere particolari effetti tintoriali, vale a dire due toni dello stesso colore oppure due colori nello stesso bagno di tintura.

Caratteristiche Chimiche : Co-polimero cationico in soluzione acquosa.

Aspetto : Fluido viscoso trasparente

Carattere ionico : cationico

Valore ph : 3,5 – 5.0

Stabilità al magazzino : 4 - 6 mesi, se mantenuto negli imballi originali chiusi

Esempi di impiego :

Spruzzo : 50 p. Gamma 205A  
50 p. acqua

Spalmatura : 100 p. Gamma 205A

Reticolazione : Su tessuto a ca. 150°C per un intervallo di tempo compreso fra 1-3 min. Su capo confezionato a ca. 150°C per ca. 5 min tuttavia si possono ottenere risultati soddisfacenti a 90-100°C per ca. 30 min, (ciò viene praticato nei tumbler delle lavanderie e tintorie in capo)



**Gammacolor s.r.l.**  
**Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy**  
**tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915**  
**email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)**



**Associazione Tessile e Salute**  
**Azienda associata**

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

keywords: mano naturale, spruzzo, spalmatura

I dati contenuti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze .Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove , per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione .

Per informazioni: e-mail [lab@gammacolorsrl.com](mailto:lab@gammacolorsrl.com)