



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Gammafix S2D

Fissatore speciale della tintura indaco su fibre cellulosiche, consigliato per ottenere effetti speciali su capi confezionati di cotone e viscosa.

Composizione chimica	soluzione acquosa di prodotto legante a base di poliammina
Aspetto a 20°C	liquido giallo/bruno
Carattere ionico	Cationico
Densità	1,04 g/cm ³
pH	3
Solubilità in acqua	completa
Stabilità al magazzinaggio	Almeno 6 mesi negli imballi originali a 20°C. Teme il gelo
Proprietà	Permette di ottenere una superiore solidità allo sfregamento a umido di 1-2 punti su fibre tinte con coloranti indanthren, indaco e zolfo. Ha una buona sostantività verso le fibre causa del carattere cationico. Stabile nei processi di decoloritura con Laccase; non è stabile nella decoloritura con ipoclorito di sodio.
Applicazioni	Il materiale da trattare deve essere ben lavato ed esente da sali e tensioattivi. Gammafix S2D può essere applicato sia a foulard che a esaurimento come segue:

ESAURIMENTO 2-4% R.B. 1/5 -1/10

30°C per 4-6 minuti pH 6-6,5 poi

60°C 10 minuti

A FOULARD fino a 50 g/l asciugando a 110-150°C

Utilizzato anche in CAPO :se si desidera ottenere una maggiore solidità è possibile asciugare i capi prima di iniziare il processo di Stone Washed.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Quando sono richiesti effetti chiaro-scuri, si bagna il capo a chiazze, o secondo il disegno voluto con una soluzione composta da:

500 gr. di **Gammafix S2D**
500 gr. di Acqua

Quindi si asciuga bene in Tumbler e poi si prosegue per ultimare l'operazione di Stone Washed enzimatico e pietra pomice, quindi si pulisce bene il capo con 2% di detergente, ottenendo così un contrasto molto bello.

Il **Gammafix S2D** consente di realizzare ottimi effetti chiaro-scuri. Spruzzando il **Gammafix S2D** sul capo pronto tinta, asciugare a 90-100°C per 2-3 minuti e tingere con i coloranti diretti o reattivi adatti per ottenere il colore finale desiderato.

Ricetta consigliata per lo spruzzo:

Gammafix S2D 500
Gammaprint 2M 500
disperdere bene. Spruzzare e asciugare.

Ricetta consigliata per la stampa:

Gammafix S2D 300
Gammaprint 2M 700
stampare ed asciugare. Procedere alla tintura con coloranti diretti o reattivi.

Keywords: Fissatore indaco fibre cellulosiche, cotone

Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Gammacolor. Sarà cura del Cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com