



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMASOFT IS/E

AMMORBIDENTE D'ALTO PREGIO, IDROFILO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	liquido lattescente leggermente profumato
Costituzione chimica	condensato di acidi grassi vegetali
pH sol. al 10%	5 ± 1
Carica ionica	cationico
Compatibilità	con prodotti cationici e non ionici
Solubilità	solubile in acqua in ogni rapporto
Stabilità	stabile in intervalli di pH da 3 a 10; stabile all'acqua dura
Stabilità al magazzinaggio	buona nelle normali condizioni ambientali

PROPRIETÀ:

GAMMASOFT IS/E è impiegato preferibilmente su cotone e fibra di cellulosa rigenerata, dove si desidera ottenere un tocco molto morbido ed idrofilo del substrato.

GAMMASOFT IS/E è a schiuma frenata, può essere pertanto impiegato in apparecchiature come jet ed overflow ecc.

E' indicato specialmente per articoli dove è fondamentale preservare l'idrofilia, come ad esempio su articoli in spugna, sportivi, maglieria e materiali che necessitano di una buona idrofilia.

GAMMASOFT IS/E è appropriato per tessuti tinti e stampati. Per tessuti con bianco ottico è consigliabile effettuare test preliminari.

IMPIEGO:

GAMMASOFT IS/E può essere applicato sia a foulard che in esaurimento.

Esaurimento: 2 – 3% GAMMASOFT IS/E s.p.m.

Tempo: 20 – 30 minuti

Temperatura: 40°C

pH: 5 – 5,5 con acido acetico

Foulard: 15 – 40 g/l GAMMASOFT IS/E

Pick-up: 70 – 80%

Impregnazione a 25 - 30°C

pH del bagno 5 - 5,5 con acido acetico

Asciugamento: 120 – 150°C.

Keywords: ammorbidente, morbido, idrofilo, idrofilia, mano morbida,



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il singolo caso. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com