



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

MACROEMULSIONE GP

Emulsione siliconica reattiva per finish.

PROPRIETA':

MACROEMULSIONE GP è una emulsione ammorbidente di silicone reattivo all'aria. E' stato studiato per la rifinitura conciaria e viene impiegato per la formulazione di finish per ottenere un effetto molto morbido, setoso, scivoloso, leggermente secco e piacevole al tatto. **MACROEMULSIONE GP** ha anche un leggero effetto idrorepellente.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Stato Fisico LIQUIDO
Odore CARATTERISTICO
Colore BIANCO
Solubilità DISPERDIBILE IN ACQUA
pH: 8.0 ± 1.0
Densità (20°C): $g/cm^3 0.995 \pm 0.010$
Residuo Secco: % 41.0 ± 1.0

STABILITA' E STOCCAGGIO:

MACROEMULSIONE GP deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di confezionamento per poter contare sulla massima efficienza.
Conservare tra i + 5 e i + 30°C in fusti ben chiusi e possibilmente pieni.
Evitare di lasciare per molto tempo il prodotto in fusti quasi vuoti. Si consiglia in questo caso di travasare il contenuto residuo in contenitori più piccoli.

USI E IMPIEGHI:

MACROEMULSIONE GP è stato sviluppato specificatamente per la rifinitura conciaria. Impartisce un'ottima morbidezza, tatto asciutto, e, nonostante la sua natura reattiva, non altera minimamente l'aspetto del pellame.
MACROEMULSIONE GP ha una alta concentrazione e deve essere diluito in acqua prima di essere spruzzato sul materiale. La percentuale di diluizione può andare da 1: 5 a 1 : 40 ed è relativa alla tipologia del materiale da trattare, all'intensità dell'effetto che si intende ottenere e agli altri compound impiegati in combinazione.
MACROEMULSIONE GP è un silicone reattivo all'aria. Polimerizza un film che reagisce sul supporto agganciandosi sulla fibra del pellame e mantenendo le sue caratteristiche anche in condizione di sfregamento e stress meccanici. E' consigliabile che la diluizione avvenga al momento dell'uso e si raccomanda di diluire il prodotto solo in quantità sufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero.
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione.

Keywords: macroemulsione, emulsione, ammorbidente, siliconica, siliconico, mano morbida, mano setosa, mano scivolosa, idrorepellente.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione. Dai nostri dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo di impiego.

Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com