



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

RIDUCENTE AT

Il **Riducente AT** viene proposto per la tintura dei coloranti Gammantrene in sostituzione di idrosolfiti stabilizzati, con il procedimento ad alta temperatura (oltre i 98°C) e con il metodo di sviluppo in Pad/Steam. Il **Riducente AT**, nella sua degradazione, è molto più ecologico dei vari idrosolfiti stabilizzati. Il **Riducente AT** potrebbe essere usato anche nella tintura con i coloranti allo zolfo non preridotti, in sostituzione dei solfoidrati e dei solfuri.

Carattere chimico :	miscela di biossido di tiocarbammide (biossido di tiourea) con carboidrato monosaccaride e cariche minerali
Aspetto :	polvere cristallina di colore biancastro
Solubilità in acqua :	superiore a 30 gr/l a 20°C in acqua depurata
Dosi di uso :	in pad/steam nelle stesse concentrazioni dei vari derivati dell'acido solfosilico. In bagno a temperature superiori a 98°C, sino a 115°C in sostituzione degli idrosolfiti stabilizzati, logicamente in entrambi i casi nelle tinture con Blu RS e derivati è necessaria l'aggiunta di 2 gr/l di glucosio in polv. Con coloranti allo zolfo non preridotti, la dose del Riducente AT è pari alla normale dose di solfoidrato sodico scaglie.

** Es. di ricetta :*

6% Nero Zolfo BRW grani + 3% Gamol Plus + 9% soda caustica 36°Bè + 3,5% Riducente A T + 40% solfato sod. anidro a 90°C per 1 ora. L'uso della soda caustica è necessario per lo sviluppo del **Riducente AT**

keywords: riducente, tino, indanthren, zolfo



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

I dati contenuti in questa circolare si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerati come garanzia di proprietà specifiche .

Per informazioni : **e-mail info@gammacolorsrl.com**