



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

RIDUCENTE PES

Miscela stabilizzata di riducenti

Caratteristiche

Composizione chimica: miscela di riducenti
Aspetto: polvere bianca
Carica ionica: non ionico
Solubilità in acqua: facile e completa a caldo
Shelf life 6 mesi

Campo di applicazione

Il **RIDUCENTE PES** è un riducente in polvere con elevata stabilità. Il suo potere riducente rimane stabile a temperature superiori ai 70°C per un periodo di tempo quasi doppio rispetto al normale idrosolfito.

Garantisce ottimi risultati nello stripping dopo tintura o stampa del Poliestere con evidenti vantaggi di praticità.

L'azione riducente è graduale e continua per tutta la durata del processo, consentendo l'ottenimento di ottimi risultati di eliminazione del colorante non fissato.

A differenza del normale idrosolfito **RIDUCENTE PES** può essere prediscioltto in soluzione fortemente alcalina mantenendo una buona stabilità per almeno 12 ore .

Modalità d'uso

Nello stripping del Poliestere i quantitativi sono strettamente legati alle caratteristiche dell'articolo da trattare.

Orientativamente si consiglia 2 - 4% di **RIDUCENTE PES** sul peso merce.

Eeguire l'aggiunta al raggiungimento della temperatura di esercizio (80 - 90 °C)

Keywords: riducente, idrosolfito, stripping, poliestere, pulitura



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com