



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ANTISTRAMANTE AK

Agente antiscivolo per filati sintetici. Agente antistramante
Previene i danni alla struttura del tessuto senza modificare la mano, la tonalità della tintura e la solidità della tintura.

Migliora la resistenza alla trazione e all'abrasione.

COMPOSIZIONE CHIMICA.

Dispersione acquosa di un composto inorganico a carattere cationico.

PROPRIETÀ FISICHE

Liquido limpido e incolore.

PROPRIETÀ CHIMICHE

Cationico.

Acido: pH (3,0–5,0).

Disperdibile in acqua fredda in qualsiasi proporzione.

Compatibile con prodotti non ionici e cationici. Le condizioni di lavoro del bagno dovrebbero essere a pH <5.

Per il suo carattere cationico ha affinità per i filati e quindi è facilmente applicabile per esaurimento; tuttavia è adatto anche per l'applicazione mediante tamponamento.

Un'altra proprietà derivata dall'essere cationico è il suo effetto permanente dovuto alla sua buona solidità al processo di lavaggio.

Migliora notevolmente la resistenza alla trazione e all'abrasione dei filati sintetici.

Su tessuti leggeri sintetici o strutturati in rayon, come fodere, tende a rete, ecc. previene i danni al tessuto dovuti allo slittamento tra l'ordito e la trama causato dalla superficie liscia del filo.

Nella maggior parte dei casi migliora anche la tendenza alla formazione del pilling.

Non modifica la mano, la vitalità della tintura e la solidità della tinta.

CAMPI DI APPLICAZIONE.

Su tessuti strutturati leggeri (fodere, tende a rete...) composti da filati sintetici o di rayon, con tendenza allo slittamento tra l'ordito e la trama.

Su maglieria, utilizzando filati voluminosi (filati testurizzati continui), con allungamento della maglia del filato difficile (rimozione della matrice e finissaggio anti-picking).

Impiegato nelle finiture impermeabilizzanti o idrorepellenti su tessuti leggermente strutturati (tessuto anorak).

MODO D'USO.

Per prevenire danni alla struttura dei tessuti sui fili sintetici (fodere, tende a rete e tessuti per giacche a vento), le concentrazioni abituali per applicazione dell'imbottitura sono le seguenti:



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

5-50 g/l ANTISTRAMANTE AK

Essiccazione a: 110-130°C.

BIODEGRADABILITÀ (Metodo OCDE).

Biodegradabile.

STABILITÀ DI STOCCAGGIO

Stabile per almeno 12 mesi in normali condizioni di stoccaggio.

keywords; scivolamento, agente antiscivolo, filato, filati, resistenza all'abrasione, pilling, anti-pilling, resistenza alla trazione, cationico, rayon, scivolamento, ordito, trama, antistramante