



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

EGALTEX PK

Ugualizzante livellante nella tintura, con coloranti acidi per poliammidica e miste

Carattere chimico : derivato amminico ossietilato solfonato aromatico salificato

Carica ionica : non ionico, anionico

Aspetto : liquido limpido ambrato

pH t.q. : circa 8-9

Impiego : l'**Egaltex PK** viene impiegato nella tintura del PA e miste per favorire un graduale esaurimento del colorante per saturazione della fibra, ottenendo così una tintura uniforme, e permettendo un buon tono-su-tono per le miste. L'effetto ugualizzante viene maggiormente sviluppato al bollire. Inoltre agisce da emulgatore su eventuali residui di bozzime presenti sulla fibra. L'**Egaltex PK** è facilmente eliminabile dal materiale tessile per semplice risciacquo.

Dosi di impiego : la quantità d'impiego di **Egaltex PK** è in relazione al tipo ed alla quantità di coloranti impiegati , al tipo di fibra poliammidica ed alla sua proporzione nella mista.

Le concentrazioni medie di impiego sono le seguenti sul peso merce:

- per tinte pastello : 4 - 5%
- per tinte di media intensità : 2 - 4%
- per tinte scure : 1 - 2%

Preparazione dei bagni : **Egaltex PK** si aggiunge a freddo al bagno cieco di tintura; dopo 10-15' di circolazione si aggiunge la soluzione di coloranti e si circola per altri 10-15'; quindi si sale gradualmente all'ebollizione rimanendovi, secondo le esigenze di esaurimento.

Le condizioni di tintura sono comunque quelle normalmente consigliate dai produttori di coloranti.

Keywords: ugualizzante, livellante, poliammide, nylon, acidi, miste, bozzima, sbazzima.

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche. Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com