



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMA AY POLVERE

Anti-ingiallente per articoli di Poliammide e sue miste con Poliuretano

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto	: polvere bianca
Costituzione chimica	: composto organico azotato e solfonato
Carica ionica	: non - ionico
pH soluzione 10%	: 7 ± 1
Compatibilità	: compatibile con prodotti anionici, non-ionici e cationici
Comportamento in acqua	: solubile in acqua fredda
Stabilità alle variazioni di pH:	3 - 12
Stabilità al magazzino	: buona nelle normali condizioni ambientali

PROPRIETÀ:

La sensibilità delle fibre di poliammide agli agenti esterni, sia durante i trattamenti come nello stoccaggio, fa sì che l'utilizzo di un agente protettore sia indispensabile, al fine di evitare rilavorazioni, contestazioni e restituzioni.

- l'applicazione del **GAMMA AY POLVERE** è imprescindibile per prevenire l'ingiallimento delle fibre di poliammide e sue miste, prodotto per trattamenti termici su tessuti bianchi o color pastello.
- Questa stessa protezione permette mantenere le proprietà meccaniche della fibra di poliammide e sue miste con lycra, proteggendo la sua stabilità dimensionale, evitando i difetti conosciuti come: "curling" e "wrinkling".
- Permette, anche a bassi dosaggi, di migliorare la pulizia e brillantezza dei bianchi e toni pastello, permettendo di ottenere qualità, altrimenti impensabili, senza l'uso del **GAMMA AY POLVERE**
- Non influisce sulle solidità ed è compatibile con la maggior parte dei prodotti utilizzati nel finissaggio della poliammide.
- I tessuti trattati con il **GAMMA AY POLVERE** presentano una resistenza maggiore agli attacchi di agenti esterni come derivati clorurati, gas fading, ozono, ecc.
- L'azione protettiva del **GAMMA AY POLVERE** è permanente al lavaggio nelle condizioni normali.

IMPIEGO:

L'applicazione del **GAMMA AY POLVERE** tanto nel pre-trattamento come in finissaggio, si realizza esclusivamente per foulard.

Pre-trattamento di articoli di poliammide e sue miste con lycra:

GAMMA AY POLVERE	5 – 8 g/l
NETZER TL	3 – 5 g/l



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

pH 4,5 – 5 , foulardare, asciugare e fissare a 175 – 185°C per 1 minuto

keywords: antiingiallente, antiingiallimento, ingiallimento, poliammide, nylon, poliuretano

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo .

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com