



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMABLANK ATR

Caratteristiche : Candeggiante ottico, acetato e triacetato, poliammide, lana e seta

Campo di impiego : **GAMMABLANK ATR** è adatto per il candeggio ottico delle fibre, acetato, triacetato, poliammide lana e seta; può essere usato in mezzo acido, neutro o leggermente alcalino, anche in presenza di agenti riducenti e detergenti.  
La massima efficacia è attorno ai 50°C ma nel caso del triacetato è consigliabile alzare la temperatura intorno ai 70-80°C. E' altresì utilizzabile in fase di discharge printing

Dosi di impiego :

Acetato e triacetato (fiamma rossa)

esaurimento :0,1 - 1% GAMMABLANK ATR  
foulardaggio : 2 - 7,5 g/l GAMMABLANK ATR

Lana e seta ( fiamma blu-verde)

esaurimento:0,05 – 0,35% GAMMABLANK ATR  
foulardaggio: 0,5 - 2 g/l GAMMABLANK ATR

Poliammide ( fiamma blu-viola)

esaurimento:0,15 – 0,75% GAMMABLANK ATR.  
foulardaggio: 0,5 - 3 g/l GAMMABLANK ATR

Discharge printing



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

1 –4 g/kg GAMMABLANK ATR

#### PROPRIETA'

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Aspetto :                         | Liquido brunastro   |
| Natura chimica :                  | Derivato cumarinico                                       |
| Peso specifico a 20°C :           | 1,02 g/ml   |
| Carica ionica :                   | non ionico  |
| Aspetto delle soluzioni acquose : | Opalescenti   |
| Stabilità ai riducenti :          | Stabile in mezzo riducente                                |
| Solubilità:                       | Buona in acqua fredda                                     |
| Stabilità al magazzinaggio :      | Buona nelle normali condizioni; evitare il caldo torrido. |

Keywords: candeggio, candeggiante, ottico, azzurrante, sbianca, acetato , triacetato, poliammide, lana ,seta, nylon.

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze ,tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il singolo caso.

Per informazioni : **e-mail** [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)