



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMABLANK CGN/NF NEW

Candeggiante ottico nuanzato a fiamma violetto intensa per fibre cellulosiche, ad alta sostantività, indicato per trattamenti discontinui.

Proprietà

- Candeggiante ottico per articoli in fibre cellulosiche ad alta sostantività.
- Conferisce agli articoli candeggiati un grado di bianco brillante a fiamma violetto intensa.
- Indicato per applicazioni ad esaurimento, in bagni neutri o di candeggio ossidante.
- Non indicato ad applicazioni in ambiente riducente.

Campi d'applicazione

- Applicazione ad esaurimento su articoli in fibre cellulosiche.

Ricette e quantità d'impiego Il prodotto si diluisce facilmente in acqua fredda sotto lieve agitazione.

Candeggio ossidante ad esaurimento Ricetta indicativa

GAMMABLANK CGN/NF NEW 0,1 – 1%

Imbibente g/l 0,5 - 1

Acqua ossigenata 130 Vol ml/l 5 - 10

Soda caustica 36° Bè ml/l 4 - 7

Trattamento a 98°C per 30-45'. Lavaggio a caldo con accurata neutralizzazione. Asciugamento.

Caratteristiche tecniche

Natura chimica: Derivato stilbenico

Ionicità: Anionico

Fiamma: Nuanzato Violetto intensa

Affinità: Molto elevata

Range di stabilità al pH: 6 – 12

Stabilità in acqua dura: 15°dH

Applicazioni ad esaurimento:

Bagno neutro: Molto indicato

Candeggio perossido: Molto indicato

Candeggio riducente: Non indicato

Applicazioni in continuo:

Pad dry: Non raccomandato

Candeggio Pad Batch: Non raccomandato

Candeggio Pad Steam: Non raccomandato

Solidità alla luce: 3

Solidità al lavaggio:

ISO 105-C06/B1S 50°C 4 – 4/5



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

ISO 105-C06/C1S 60°C 4
Solidità al calore secco (30" a 180°C): 5

Nota: Tutti i valori e le indicazioni riportate sono indicativi. I risultati infatti dipendono dalle condizioni applicative (macchinari, processi, ecc), dagli articoli e dalle ricette in lavorazione. Consigliamo pertanto di effettuare le necessarie verifiche.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: Liquido bluastrò

Natura chimica: Derivato stilbenico

Carica ionica: Anionico

Peso specifico: 1,15 g/cm³

pH della soluzione al 10%: 8 - 10

Stoccaggio: Buona stabilità nelle normali condizioni d'immagazzinamento. Evitare stasi prolungate al gelo o al caldo torrido. Raccomandiamo di richiudere bene i contenitori dopo ogni prelievo.

Manipolazione e sicurezza: Le informazioni relative alle condizioni di manipolazione e di sicurezza sono riportate all'interno della scheda di sicurezza del prodotto.

Keywords: candeggio, candeggiante, celluloseiche, cotone, ottico, azzurrante, sbianca

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com