



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMABLANK NCF

Candeggiante ottico fiamma neutro rossastra per fibre poliammidiche, proteiche e cellulosiche, a medio-alta sostantività ed eccellenti solidità al cloro e alla luce.

### Proprietà

- ☐ Candeggiante ottico per articoli in fibre poliammidiche, proteiche e cellulosiche a sostantività medio-alta.
- ☐ Conferisce agli articoli candeggiati un bianco neutro rossastro.
- ☐ Indicato per applicazioni ad esaurimento, in bagni neutri o di candeggio riducente.
- ☐ Indicato in processi ad umido foulard-shock acido e in processi Pad-Thermosol.
- ☐ Eccellenti risultati in termini di solidità alla luce e all'acqua clorata.
- ☐ Buona stabilità ad ampie variazioni di pH.
- ☐ Negli articoli in PA/CO consente di ottenere un ottimo livellamento del grado di bianco tra le due fibre.
- ☐ Prodotto bluesign® approved (aggiornamento Febbraio 2018).

### Campi d'applicazione

- ☐ Applicazione ad esaurimento su articoli in fibre cellulosiche, poliammidiche o proteiche.

Ricette e quantità d'impiego il prodotto si diluisce facilmente in acqua fredda sotto lieve agitazione.

Candeggio riducente ricetta orientativa:

**GAMMABLANK NCF 0,5-2%**

Detergente/imbibente 0,5-1 g/l

Riducente 2-4 g/l

Poliammide: trattamento a 95-105°C per 30-45'.

PA/COT: Trattamento a 98°C per 45' da effettuarsi dopo candeggio ossidante con perossido.

Lavaggio. Asciugamento a 120-130°C

Lana: trattamento a 50-60°C per 90-120'.

Seta: trattamento a 60-70°C per 90-120'.

Lavaggio accurato. Asciugamento a 120 – 130°C.

Trattamento ad esaurimento in bagno acido, ricetta orientativa:

**GAMMABLANK NCF 0,5-2%**

Detergente/imbibente 0,5-1 g/l

pH 4,5 – 5,5

Trattamento in bagno neutro:

**GAMMABLANK NCF 0,5-2%**

Detergente/imbibente 0,5 g/l

Trattamento a 80-98°C per 20-30' su articoli già candeggiati chimicamente.



**Gammacolor s.r.l.**  
**Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy**  
**tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915**  
**email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)**



**Associazione Tessile e Salute**  
**Azienda associata**

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

Risciacquo. Asciugamento a 140 – 150°C.

Caratteristiche tecniche

Natura chimica Derivato eterociclico dell'acido stilbenico

Ionicità Anionico

pH della soluzione al 10%: 4,5 - 6

Stoccaggio: Buona stabilità nelle normali condizioni d'immagazzinamento.

Evitare stasi prolungate al gelo o al caldo torrido.

Raccomandiamo di richiudere bene i contenitori dopo ogni prelievo.

Manipolazione e sicurezza: Le informazioni relative alle condizioni di manipolazione e di sicurezza sono riportate all'interno della scheda di sicurezza del prodotto.

Fiamma Neutro rossastra

Affinità su cotone Medio alta

Grado di bianco su poliammide Elevato

Range di stabilità al pH 2 – 10

Stabilità in acqua dura (dH) 30

Applicazioni ad esaurimento su poliammide:

Bagno neutro Molto indicato

Candeggio riducente Molto indicato

Candeggio clorito Molto indicato

Applicazioni in continuo su poliammide:

Pad Thermofix Molto indicato

Shock acido Molto indicato

Applicazioni ad esaurimento su cotone:

Bagno neutro Indicato

Candeggio perossido Non adeguato sopra pH 10

Candeggio riducente Indicato

Candeggio clorito Molto indicato

Keywords: candeggio, candeggiante, cellulosiche, cotone, poliammidiche, seta, lana, nylon, ottico, azzurrante, sbianca

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)