



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## GAMMAFIX TN

Il **Gammafix TN** è un prodotto di post-trattamento per migliorare le solidità ai trattamenti umidi di tinture e stampe con coloranti Reattivi e Diretti su fibre cellulosiche naturali e rigenerate.

Caratteristiche chimico fisiche : liquido di colore ambrato composto di poliammonio  
Carattere ionico : cationico  
pH sol. 1:10 : 5-6  
Peso specifico a 20 °C. : 1,19

Stabilità : il **Gammafix TN** è stabile alla durezza dell'acqua, agli elettroliti, agli acidi e agli alcali nelle normali concentrazioni d'uso nel campo tessile. Il prodotto è sensibile al gelo e a temperature superiori ai 40°C. In quelle condizioni il prodotto può alterarsi in modo permanente.

Proprietà : non provoca ingiallimento e non influenza l'effetto tattile del tessuto. Non pregiudica la solidità alla luce. E' compatibile con sbiancanti ottici. Può essere utilizzato con agenti antipiega. Può essere utilizzato in pasta da stampa.

Solubilità : in acqua fredda in qualsiasi concentrazione

Applicazione : le tinture o le stampe devono essere ben lavate ed esenti da prodotti anionattivi , prima di usare il **Gammafix TN**.

Dose : 2-3 % a pH ca. 5-7 per 20-30 ' a 20-40°C.

Nell'applicazione al foulard , è necessario disporre di una vaschetta piccola per rinnovare velocemente il bagno.

Cationizzazione:

su cotone 3% del prodotto a 80°C per 20' pH 5 – 6.

su lana 3% del prodotto a 80°C per 20' a pH 7.

Scarica del prodotto : 4-5 gr/l Gamma Plus a pH 4-4,5 per 30-40' a 98°C. Seguono lavaggi caldi e freddi. Qualora si volesse scaricare anche la tinta, si propone : tino cieco in presenza di 3-5gr/l di Gamol Plus a 80°C per 30-45'. Seguono lavaggi freddi e post trattamento con 4-5gr/l. Gamol Plus a pH 4-4,5 per 30' a 98°C. Lavare poi a caldo e a freddo.

keywords: Fissatore Cationizzante, Modificatore di carica, cellulosa, lana, cationico, reattivi, diretti  
I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.  
I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.



**Gammacolor s.r.l.**  
**Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy**  
**tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915**  
**email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)**



**Associazione Tessile e Salute**  
**Azienda associata**

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

Per informazioni : e-mail [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)