



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPAL 3FL

Agente di unitezza e di migrazione destinato alla tintura del poliestere con coloranti dispersi secondo procedimento ht

CARATTERISTICHE	* COSTITUZIONE CHIMICA	: preparato a base di estere grasso poliglicoletere modificato
	* ASPETTO fisico	: liquido giallo, leggermente torbido, debolmente viscoso
	* CARICA IONICA	: debolmente anionico
	* pH in soluzione 5%	: 7 - 8
	* peso specifico	: ca. 1,0
	* stabilita'	: stabile in acqua dura, agli acidi ed agli alcali. Concentrazioni elevate di elettroliti e sostanze fortemente cationiche possono danneggiare la stabilita' e l'efficacia del prodotto
	* COMPATIBILITA'	: compatibile con sostanze anioniche e non ioniche
* stoccaggio	: stabile per più di un anno a 20°C in recipienti chiusi	

GENERALITA'

L'EGUALTEX 3 FL è il prodotto ideale per tingere in condizioni difficili, per rocche molto compatte, tintura dei tessili in siluro.

Possiede un buon potere di unitezza anche in presenza di combinazioni di coloranti e di condizioni di tinture difficili.

Possiede un eccellente potere disperdente e previene possibili agglomerazioni di colorante e gli eventuali effetti di filtrazioni del colorante nei materiali durante la fase di salita in temperatura.

Assicura una salita regolare in tono.

Permette tinture unite in condizioni di tintura critiche, per tintura rapida del poliestere in HT. Migliora l'unitezza sia sulla fibra che in superficie nella tintura in macchine a circolazione di bagno.

Riduce i depositi di oligomeri e migliora di conseguenza la solidità allo sfregamento delle tinture, anche in toni scuri.

Migliora la migrazione dei coloranti e quindi l'unitezza sia nella fibra che in superficie.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Pag.2
EGUALTEX 3 FL

Il quantitativo di prodotto da usare dipende dal tipo di applicazione e di tessile, ma normalmente dovrebbe stare tra i limiti sotto riportati.
E' consigliabile eseguire prove preliminari.

DOSI D'IMPIEGO

0,5 - 2,0 g/l	GAMMAPAL 3 FL
---------------	---------------

Quando la salita in temperatura è estremamente rapida, sia per rapporti di bagno molto corti sia per tingere toni scuri, è consigliabile utilizzare anche un acceleratore di diffusione con l' EGUALTEX URI.

Una combinazione di:

1,0 - 2,0 g/l	GAMMAPAL 3 FL
0,5 - 1,0 g/l	EGUALTEX URI

favorisce notevolmente la penetrazione.

Keywords: ugualizzante, poliestere, dispersi, disperdente, oligomeri, antioligomeri, solidità, sfregamento

Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.

Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com