Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com

Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPAL OR/2

Ugualizzante particolarmente indicato per la tintura con coloranti acidi, metallo complessi su articoli di fibre poliammidiche barrè.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto: liquido limpido ambrato.
Carica ionica: non ionico.
Compatibilità: anionici, cationici e non ionici.
pH sol. 10%: ~ 6,5.
Solubilità: solubile in ogni rapporto.
Stabilità: buona stabilità alle acque dure, ad acidi e alcali diluiti.
Stabilità al magazzinaggio: buona alle normali condizioni ambiente fino a temperatura di 5°C, al di sotto di questa temperatura può gelare, ma ciò non compromette le caratteristiche del prodotto.

IMPIEGO:

GAMMAPAL OR/2 si presta secondo l'utilizzo di uno dei seguenti modi:

1) Impiego di bagno di tintura
Si allestisce il bagno con 4% di GAMMAPAL OR/2 e 2–4% di solfato ammonico per tinte chiare oppure con 1–2% di acido acetico 80% per tinte medie e scure.
Si introduce la merce a 40–50°C, trattando per 5'. Si aggiunge il colorante e si porta lentamente al bollo mantenendo per 45'–60'.
Nel caso di tinture scure di insufficiente esaurimento si aggiunge al bagno 0,5–1% di acido acetico 80%.

2) Trattamento preventivo della merce in bagno acido
Prima della tintura si tratta il materiale per 15'–20' all'ebollizione in bagno contenente 4% di prodotto, 4% di solfato ammonico per le tinte chiare e 1–2% di acido acetico 80% per tinte medie e scure.
Raffreddare il bagno a 40°C aggiungere il colorante e nel caso di tinte scure ancora 0,5–1% di acido acetico 80%. Portare lentamente al bollo e tingere a questa temperatura per 45'–60'.
Nel caso che prove preliminari abbiano rilevato forti barrature sul materiale, al momento dell'aggiunta del colorante, si addizionerà ancora 2–4% di GAMMAPAL OR/2 al peso merce.

Keywords: ugualizzante, poliammidica, acidi

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.
I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.
Per informazioni : **e-mail** info@gammacolorsrl.com